

AUTOFÓLIA

HP-SUPREME 16**TMAVÁ****Solárne a technické údaje**

Viditeľná svetelná transmisia (meranie pri 550 nm)	15 %
Viditeľná svetelná absorbcia	80 %
Viditeľná svetelná reflexia	5 %
UV-Redukcia (meranie pri 300 - 380 nm)	> 99 %
Zredukované žiarenie	50 %

**Oblasti použitia a vlastnosti materiálu**

- ▶ Vynikajúca transparentia
- ▶ Autofólia obohatená hlinníkom
- ▶ Viac ako 99% ochrana pred UV žiarením
- ▶ O niečo svetlejšia ako fólia typu HP Supreme 4 a preto dobre kombinovateľná
- ▶ Aj napriek metalizácii nie je na skle skoro žiadny zrkadlový efekt
- ▶ Optimálny kompromis medzi dobrou viditeľnosťou a protislnečnou ochranou

Technické údaje boli namerané nezávislým inštitútom D.S.E.T. Inc. Phoenix, Arizona.