

BRUXSAPOL

Fólie v najvyššej kvalite

AUTOFÓLIA

HP-SUPREME 35

SVETLÁ

Solárne a technické údaje

Viditeľná svetelná transmisia (meranie pri 550 nm)	35 %
Viditeľná svetelná absorbcia	57 %
Viditeľná svetelná reflexia	8 %
UV-Redukcia (meranie pri 300 - 380 nm)	> 99 %
Zredukované žiarenie	44 %



Oblasti použitia a vlastnosti materiálu

- ▶ Vynikajúca transparentnosť
- ▶ Čierno-zelenkavé tónovanie
- ▶ Autofólia obohatená hliníkom
- ▶ Viac ako 99% ochrana pred UV žiarením
- ▶ Opticky sa veľmi podobá farebnému sklu od výroby
- ▶ Aj napriek metalizácii nie je na skle skoro žiadny zrkadlový efekt

Technické údaje boli namerané nezávislým inštitútom D.S.E.T. Inc. Phoenix, Arizona.

